

水泥掺量是什么比|关于水泥搅拌桩直径550mm，水泥掺量是20%，甘每米用几多水泥?-股识吧

一、水泥稳定碎石的水泥掺量是指混合料总量还是指骨料总量

一般是指外掺法。

例如：通俗说的6%水泥剂量，指水泥：砂石=6：100.

二、关于水泥搅拌桩直径550mm，水泥掺量是20%，甘每米用几多水泥?

水泥掺入量20%是指所掺入的水泥质量为被加固土质量的20%，被加固土质量就是搅拌桩施工位置的原状土质量。

这样，如果被加固土质量为 $17\text{kN}/\text{m}^3$ ，那么水泥搅拌桩直径550mm范围内每米被加固土的质量就是 $3.14 \times 0.275 \times 0.275 \times 17 = 4.04\text{kN}$ ，直径550mm的水泥搅拌桩每米的水泥掺入量为 $4.04 \times .20 = 0.81\text{kN}$ （81kg）

三、水泥掺入比在什么规范查询 干土还是湿土？

水泥的掺量是指水泥质量与(C干混合土) 水泥掺量就是1立方混凝土中水泥用量

四、水泥掺灰量16%是什么意思

一般水泥中要掺入一定量的电厂粉煤灰，就是掺水泥总重量的16%的意思。

五、水泥搅拌桩水泥掺入量为干土的还是湿土的百分比？

按土的平均重度 1.8t 每方换算的，10%么就是每方土中掺入 0.18t 水泥，20%就是每方

土中掺入0.36t水泥，楼上的怎么那么精确啊，小数点后那么多，佩服

六、-水泥的参量是指水泥质量与()质量之比A干土B湿土C干混合土D湿混合土

水泥的掺量是指水泥质量与(C干混合土) 水泥掺量就是1立方混凝土中水泥用量

七、1：6水泥碎石稳定层中水泥掺量怎么计算，是按重量比吗？

应为重量比，体积比不好控制。

在一般情况下，除非另有说明，大多是以重量比表示的。

在施工中，会有不少为了省事按体积配合的情况（已经过称重换算），比如一袋水泥配几车砂、几车石子等，严格讲是不允许的。

参考文档

[下载：水泥掺量是什么比.pdf](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[下载：水泥掺量是什么比.doc](#)

[更多关于《水泥掺量是什么比》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/70907371.html>